

Mortero de inyección FIS EM PLUS

El mortero epoxy de alto desempeño para concreto.

Disponible en Android e iOS
¡Descarga la APP!

fischer
MORTAR-FIX



PRODUCTO



Mortero de inyección
FIS EM PLUS 390 S


FIS EM PLUS 585 S

FIS EM PLUS 1500 S

Boquilla mezcladora
FIS MR

Adecuado para:

- Conexiones con varilla de construcción en concreto C20/25 a C50/60 fisurado y no fisurado.
- Piedra natural de estructura densa.




Para la fijación de:

- Estructuras de acero
- Rieles
- Varillas de construcción
- Juntas y espacios vacíos
- Máquinas
- Escaleras mecánicas
- Sistemas de almacenamiento
- Reforzar vigas de concreto



Fire resistance classification
R 120
Anchor types see test report



DESCRIPCIÓN

- Óptima solución para fijaciones en concreto (tanto con varillas roscadas como la construcción).
- Homologado para conexiones de varilla de construcción de 8 a 40 mm (#2 a #12).
- Tanto la resina como el catalizador se encuentran alojados en dos compartimientos separados dentro del mismo cartucho. Estos componentes se mezclan y se activan al ser inyectados a través de la boquilla FIS MR.

Ventajas / Beneficios

- En caso de no agotar el contenido del cartucho de una sola vez, se puede almacenar y reutilizar cambiándole la boquilla mezcladora.
- Con la varilla roscada o la varilla de construcción se puede variar la profundidad del anclaje en el concreto y alcanzar así mayores cargas.
- Esta resina se puede inyectar en temperaturas hasta -5 °C.

- Excelente poder de adherencia del mortero, brindando altas cargas en concreto.
- Adecuado para utilizar en instalaciones bajo agua.
- Homologado para utilizar en perforaciones realizadas con broca diamante y también para casos sísmicos de categoría C1 y C2.
- Libre de presión de expansión, lo que permite pequeñas distancias entre ejes y a bordes.
- Pistola de aplicación con un diseño ergonómico para una rápida y fácil instalación del producto.



DATOS TÉCNICOS



Mortero de inyección
FIS EM PLUS 390 S




Boquilla mezcladora **FIS MR**


Tipo	Art. N°	Homologación			Descripción	Vida Útil [meses]	Cant. por caja [piezas]
		DIBt	▲ ICC	■ ETA			
FIS EM PLUS 390 S cartucho inyectable	544174	●	▲	■	1 cartucho por 390 ml + 2 boquillas mezcladoras FIS MR	24	6
FIS EM PLUS 585 S	544157	●	▲	■	1 cartucho por 585 ml + 2 boquillas mezcladoras FIS MR	24	6
FIS EM PLUS 1500 S	544167	●	▲	■	1 cartucho 1500s + 2 boquillas MR	24	4
FIS MR	545853				FIS EASY MIXER		10
Extensión punta mezcladora FIS 1000 mm	48983						10

INSTALACIÓN


Instalación con broca diamante



Instalación al ras del objeto a fijar



Instalación a través del objeto a fijar



CARGAS FIS EM CON VARILLA DE CONSTRUCCIÓN

Cargas de rotura medias N_u y cargas recomendadas N_{rec} de un conjunto de fijación FIS EM PLUS + varilla de construcción considerando distancias óptimas entre ejes y a los bordes¹⁾. (Cargas en kN >> 1 kN = 100 kg)

			Varilla de construcción corrugada					
Tipo de fijación			FIS EM PLUS Ø 3/8	FIS EM PLUS Ø 1/2	FIS EM PLUS Ø 5/8	FIS EM PLUS Ø 3/4	FIS EM PLUS Ø 1	FIS EM PLUS Ø 1 1/8
Empotramiento	h_{ef}	[pulg]	3 1/2	4 3/8	5	6 3/4	8 1/4	11
Profundidad de perforación	$h_e \geq$	[pulg]	3 1/2	4 3/8	5	6 3/4	8 1/4	11
Diámetro de perforación	d_o	[pulg]	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 3/8
Cargas de rotura medias N_u y V_u [kN]								
Tracción	0°	N_u	200 Kg / cm ²	34 ¹⁾	49 ¹⁾	88	153	235.1
			500 Kg / cm ²	34 ¹⁾	49 ¹⁾	99	157 ¹⁾	216.0 ¹⁾
Corte	90°	V_u	200 Kg / cm ²	31 ¹⁾	36 ¹⁾	66.4 ¹⁾	103.7 ¹⁾	162.0 ¹⁾
Cargas recomendadas²⁾ N_{rec} y V_{rec} [kN]								
Tracción	0°	N_{rec}	200 Kg / cm ²	19,5	30,8	60,0	88,5	121,5
			500 Kg / cm ²	27,3	54,3	84,0	122,3	110,8
Corte	90°	V_{rec}	200 Kg / cm ²	13,5	18,0	34,5	52,5	76,5
Distancias a bordes, axiales y de componentes constructivos								
Distancia axial mínima	s_{min}	[pulg]	2 3/8	2 3/4	3 3/8	4 3/8	5 1/2	6 3/4
Distancia al borde mínima	c_{min}	[pulg]	2 3/8	2 3/4	3 3/8	4 3/8	5 1/2	6 3/4
Espesor mínimo del elemento constructivo	h_{min}	[pulg]	5 1/8	5 7/8	6 1/2	8 1/4	11	14
Rendimiento por cartucho								
Cantidad de fijaciones por cartucho ³⁾			48	36	31	15	10	9

¹⁾ Cargas aplicables utilizando hierro de construcción de acero $f_{yk} = 500$ N/mm², bases de anclaje secas y limpias de polvo, con temperaturas en el material base $\leq + 50$ ° C.

²⁾ Factor de seguridad sobre el material γ_{yk} y sobre la carga $\gamma_{l} = 1.4$ está incluido.

³⁾ Rendimiento calculado con base en una colocación óptima de producto FIS EM 390, utilizando sólo una boquilla mezcladora.

¹⁾ Falla de acero decisiva.

TIEMPO DE CURADO

Tiempo de trabajabilidad y tiempo de endurecimiento del fischer FIS EM PLUS

Temperatura del mortero	Tiempo de trabajabilidad	Temperatura de la base de anclaje	Tiempo de endurecimiento
-5°C a 5°C	4 horas	-5°C a 5°C	80 horas
5°C a 10°C	2 horas	5°C a 10°C	40 horas
10°C a 20°C	30 minutos	10°C a 20°C	18 horas
20°C a 30°C	14 minutos	20°C a 30°C	10 horas
30°C a 40°C	7 minutos	30°C a 40°C	5 horas

Aplicar los tiempos mencionados arriba desde el momento de formación del mortero.

Para la instalación, la temperatura del cartucho debe ser de al menos +5°C. Con temperaturas de entre 30°C a 40°C, los cartuchos se deben enfriar hasta un rango de entre 15°C a 20°C. Al trabajar con tiempos de instalación largos o con interrupciones, la boquilla mezcladora deberá ser reemplazada.

CARGAS FIS EM CON FTR / RGM

Cargas de rotura medias N_u y cargas recomendadas N_{rec} de un conjunto de fijación FIS EM PLUS + FTR / RGM considerando distancias óptimas entre ejes y a los bordes¹⁾. (Cargas en kN >> 1 kN = 100 kg)

			FIS EM PLUS FTR 3/8” RGM 10	FIS EM PLUS FTR 1/2” RGM 12	FIS EM PLUS FTR 5/8” RGM 16	FIS EM PLUS FTR 3/4” RGM 20	FIS EM PLUS FTR 7/8”	FIS EM PLUS FTR 1” RGM 24	FIS EM PLUS FTR 1 1/4” RGM 30		
Empotramiento	h _{ef}	[pulg]	3 1/2	4 3/8	5	6 3/4	7 1/2	8 1/4	11		
Profundidad de perforación	h _o ≥	[pulg]	3 1/2	4 3/8	5	6 3/4	7 1/2	8 1/4	11		
Diámetro de perforación	d _o	[pulg]	1/2	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2		
Cargas de rotura medias N _u y V _u [kN]											
Tracción	0º	N _u	200 kg / cm ²	gvz	34 ¹⁾	49 ¹⁾	74	111	124 ¹⁾	152	234
			500 kg / cm ²	gvz	34 ¹⁾	49 ¹⁾	82 ¹⁾	136 ¹⁾	150 ¹⁾	197 ¹⁾	307 ¹⁾
Corte	90º	V _u	200 kg / cm ²	gvz	18 ¹⁾	26 ¹⁾	49 ¹⁾	77 ¹⁾	85 ¹⁾	110 ¹⁾	175 ¹⁾
Cargas recomendadas ²⁾ N _{rec} y V _{rec} [kN]											
Tracción	0º	N _{rec}	200 kg / cm ²	gvz	31	31	51	81	111	126	169
			500 kg / cm ²	gvz	34	49	71	121	127	176	230
				A4	42	49	71	121	137	176	230
Corte	90º	V _{rec}	200 kg / cm ²	gvz	14	19	36	52	76	83	120
				A4	14	21	39	60	85	88	136
Momento flector admisible M _{rec} [Nm], válido para varillas roscadas grado 5.8, A4-70 (acero inoxidable A4)											
	M _{rec}	[Nm]	gvz	22.3	38.9	98.9	193.1	263.1	333.1	668.0	
		[Nm]	A4	23.8	42.1	106.7	207.9	283.69	359.4	720.7	
Distancias a bordes, axiales y de componentes constructivos											
Distancia axial mínima	a _{min}	[pulg]	1 3/4	2 1/8	2 1/2	3 3/8	3 5/8	4 1/8	5 1/2		
Distancia al borde mínima	c _{min}	[pulg]	1 3/4	2 1/8	2 1/2	3 3/8	3 5/8	4 1/8	5 1/2		
Espesor mínimo del elemento constructivo	b _{min}	[pulg]	5 1/2	6 1/4	6 7/8	8 5/8	9 3/8	10 3/4	13 3/4		
Torque de ajuste	T _{inst}	[Nm]	20	40	60	120	135	150	300		
Rendimiento por cartucho											
Cantidad de fijaciones por cartucho ³⁾			48	36	31	15	12	10	8		

¹⁾ Cargas aplicables utilizando varillas roscadas fischer FTR, bases de anclaje secas y limpias de polvo, con temperaturas en el material base $\leq + 50^\circ \text{C}$.

²⁾ Factor de seguridad sobre el material Y_m y sobre la carga $Y_t = 1.4$ está incluido.

³⁾ Falla de acero decisiva, válida para varillas roscadas grado 5.8, A4-70 (acero inoxidable A4), y C (alta resistencia a corrosión).

⁴⁾ Rendimiento calculado con base en una colocación óptima de producto FIS EM PLUS 390, utilizando sólo una boquilla mezcladora.

⁵⁾ lb x ft = 1,355 Nm / Nm = 0.737 lb x ft.

⁶⁾ Cargas para concreto no fisurado